



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

SOLLTEX HS

Покрытие Антигравийное
(цвет- белый, серый, черный)

Описание

Эластичное, шумопоглощающее и антикоррозийное покрытие. Защищает металлические детали и краску от попадания гравия, мелких камней, используя свои свойства эластичности, чтобы абсорбировать удары, а также от соли и соляных растворов, влаги, топлива, масел. Рекомендуется для обработки всего днища автомобиля, порогов, колесных арок. Покрытие антигравийное **Solltex HS** формирует слой с очень высокой адгезией к металлу, который может быть окрашен любым видом автоэмалей. Продукт наносится без разбрызгивания и потеков

Основания

Полиэфирные ламинаты	Обезжирить Растворителем Антисиликон , обработать Р120, продуть, обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	Ошлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания Р80- Р120, продуть, Обезжирить Растворителем Антисиликон .
Грунты (Реактивные, Эпоксидные, Акриловые)	Обезжирить Растворителем Антисиликон , матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.
Сталь (Нержавеющая сталь)	Обезжирить Растворителем Антисиликон , ошлифовать Р80- Р120, продуть, обезжирить.
Алюминиевые и оцинкованные поверхности	Обезжирить Растворителем Антисиликон , матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Нанесение

Продукт готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин.





Пистолет для нанесения антигравийного покрытия

Давление, атм

Расстояние, см


3-4

15-25

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Расход смеси	VOC
				
100-150 МКМ	5-10 мин	1-2	1 л/м ²	420 г/л

Сушка

При 20 °С



1,5 часа



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Примечание

- ✓ Наносить только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.