



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Грунт Buckler Реактивный 2+1

Описание

Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт, не содержит хроматов, характеризуется высокой адгезией к различным основаниям: алюминию, цинку, стали, цинк-алюминиевому сплаву, полиэфиру, полиамиду, плексу. Применяется в качестве типового проникающего грунта, увеличивающего сцепление последующих слоев. Грунт обладает высокой устойчивостью к коррозии, идеален для нанесения в труднодоступные места.

Возможно использование системы: Реактивный грунт 2+1 совместно с Грунтом Эпоксидным антикоррозионным 3+1 (без перекрытия акриловым грунтом) или с Грунтом Эпоксидным антикоррозионным 2+1 (в системе «мокрый по мокрому») для получения максимальной антикоррозионной защиты.

Основания

Сталь	Обезжирить, очистить до степени St 2 для внутренних поверхностей. Для наружных поверхностей очистить до степени не ниже St 3
Оцинкованные поверхности стали или алюминия	Очистить от всевозможных загрязнений, продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, водой под давлением, обработка абразивом или ручная чистка с использованием инструментов с механическим приводом.
Полиэфирные ламинаты, полистирол, полиамид, плекс	Сухая, обезжиренная и очищенная от загрязнений.
На Реактивный грунт 2+1 нельзя накладывать продукты, содержащие полиэфир и металлический цинк!	
Последующее окрашивание: акриловые грунты, лаки, эпоксидные грунты*	

*Только из линейки Buckler



ООО «Композиционные материалы и технологии»
 223730, Минская обл., г. Солигорск,
 ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
 +375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

Пропорции

	По объему
Грунт	2
Отвердитель	1

Нанесение

По истечении 15 минут смесь готова к применению

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%



	Сопло, мм	Давление, атм	Расстояние, см
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1.2-1.4	2.5-3.5	20-25
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1.2-1.4	2.5-3.5	20-25

Толщина сухого слоя	Толщина мокрого слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
15-20 мкм	35-40 мкм	10-15 мин	1-2	3 час	17-19 с	780 г/л

Сушка





ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

Примечание

- ✓ Наносить грунт только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.